

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In accordo a Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
	DoP N°15/0708

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
BCR VINIL

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
BCR + contenuto in ml+ VINIL. Esempio: BCR 400 VINIL

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Utilizzo previsto	Ancorante chimico per l'ancoraggio di barre filettate e barre ad aderenza migliorata.				
Misure	M8/Ø8	M10/Ø10	M12/Ø12	Ø14	M16/Ø16
hef [mm]	min	60	70	80	100
	max	160	200	240	280
Tipo e resistenza del supporto	Calcestruzzo armato o non armato di peso normale, classe di resistenza da C20/25 minima a C50/60 massima in accordo con EN 206-1.				
Condizione del materiale base	Non fessurato				
Materiale metallico dell'ancoraggio e relativa condizione di esposizione ambientale	Barre filettate:				
	X1) Strutture soggette a condizioni interne asciutte: elementi realizzati in acciaio zincato (zincato o zincato a caldo) e acciaio inossidabile A2, A4 o acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR).				
	X2) Strutture soggette ad esposizione atmosferica esterna (incluso ambiente industriale e marino) e a condizioni interne permanentemente umide, se non esistono particolari condizioni aggressive: Elementi realizzati in acciaio inossidabile A4 o acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR).				
Tipologia di carico	Carico statico e quasi statico.				
	a) da -40°C a +40°C (max. temperatura di breve periodo +40°C e max. temperatura continuativa di lungo periodo +24°C). b) da -40°C a +50°C (max. temperatura di breve periodo +50°C e max. temperatura continuativa di lungo periodo +40°C).				
Temperature di servizio					
Categoria di utilizzo	Categoria 1: calcestruzzo asciutto, umido. Installazione sopratesta consentita. Perforazione con trapano.				

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Bossong S.p.A. - via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (Bg) – Italy – www.bossong.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Non applicabile

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

ETA-DK ha rilasciato l'ETA-15/0708 sulla base dell'EAD 330499-01-0601.

TZUS (n°1020) ha effettuato:

determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica, con sistema di attestazione 1 ed ha rilasciato il certificato di conformità n° 1020-CPR-090-044088.

9. Prestazione dichiarata:

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA: EAD 330499-01-0601 – Barre filettate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE IN ACCORDO A ETA-15/0708– Barre filettate			
Parametri di installazione		M8	M10	M12	M16
d [mm]		8	10	12	16
d ₀ [mm]		10	12	14	18
d _{fix} [mm]		9	12	14	18
h ₁ [mm]		h _{ef} + 5 mm			
h _{min} [mm]		MAX { h _{ef} + 30 mm; ≥ 100 mm; h _{ef} + 2d ₀ }			
T _{inst} [Nm]		10	20	40	80
t _{fix} [mm]		da 0 a 1500 mm			
S _{min} [mm]		40	50	60	75
C _{min} [mm]		40	40	40	50
γ ₂ [-] Categoria 1		1,20			
Resistenza per carichi di trazione Resistenza combinata pull-out e cono di calcestruzzo		M8	M10	M12	M16
τ _{Rk,ucr} [N/mm ²] calcestruzzo C20/25 Range di temperatura -40°C/+40°C (T _{mlp} = +24°C)		13,0	13,0	11,0	9,5
τ _{Rk,ucr} [N/mm ²] calcestruzzo C20/25 Range di temperatura -40°C/+50°C (T _{mlp} = +40°C)		12,0	12,0	11,0	9,0
ψ _{c,ucr} C30/37 [-]		1,00			
ψ _{c,ucr} C40/50 [-]		1,00			
ψ _{c,ucr} C50/60 [-]		1,00			
Resistenza per carichi di trazione Resistenza per splitting (fessurazione calcestruzzo)		M8	M10	M12	M16
S _{cr,sp} [mm]	se h = h _{min}	4,0 h _{ef}			
	se h _{min} ≤ h < 2 h _{ef}	valore interpolato			
	se h ≥ 2 h _{ef}	20 d (τ _{Rk,ucr} /7,5) ^{0,5} ≤ 3 h _{ef}			
C _{cr,sp} [mm]	0,5 S _{cr,sp}				
Resistenza per carichi di taglio Resistenza per scalzamento dal calcestruzzo		M8	M10	M12	M16
k [-]		2,0			
Spostamenti sotto condizione di servizio Carichi di trazione		M8	M10	M12	M16
F _{ucr} [kN] per calcestruzzo da C20/25 a C50/60		9,5	13,8	16,9	23,6

$\delta_{0,ucr}$ [mm]	0,30	0,30	0,35	0,35
$\delta_{\infty,ucr}$ [mm]	0,73			

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA: 'EAD 330499-01-0601 – Barre filettate				
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE IN ACCORDO A ETA-15/0708– Barre filettate			
Spostamenti sotto condizione di servizio Carichi di taglio	M8	M10	M12	M16
F_{ucr} [kN] per calcestruzzo da C20/25 a C50/60	10,5	16,6	24,1	44,8
$\delta_{0,ucr}$ [mm]	2,00			
$\delta_{\infty,ucr}$ [mm]	3,00			

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA: 'EAD 330499-01-0601					
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE IN ACCORDO A ETA-15/0708– Barre ad aderenza migliorata				
Parametri di installazione	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16
d [mm]	8	10	12	14	16
d ₀ [mm]	12	14	16	18	20
h ₁ [mm]	h _{ef} + 5 mm				
h _{min} [mm]	MAX { h _{ef} + 30 mm; ≥ 100 mm; h _{ef} + 2d ₀ }				
t _{fix} [mm]	da 0 a 1500 mm				
S _{min} [mm]	50	60	65	75	80
C _{min} [mm]	40	40	40	40	50
γ ₂ [-] Categoria 1	1,20				
Resistenza per carichi di trazione Resistenza combinata pull-out e cono di calcestruzzo	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16
τ _{Rk,ucr} [N/mm ²] calcestruzzo C20/25 Range di temperatura -40°C/+40°C (T _{mip} = +24°C)	12,0	11,0	10,0	10,0	9,0
τ _{Rk,ucr} [N/mm ²] calcestruzzo C20/25 Range di temperatura -40°C/+50°C (T _{mip} = +40°C)	12,0	10,0	10,0	9,5	8,5
ψ _{c,ucr} C30/37 [-]	1,00				
ψ _{c,ucr} C40/50 [-]	1,00				
ψ _{c,ucr} C50/60 [-]	1,00				
Resistenza per carichi di trazione Resistenza per splitting (fessurazione calcestruzzo)	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16
S _{cr,sp} [mm]	se h = h _{min}	4,0 h _{ef}			
	se h _{min} ≤ h < 2 h _{ef}	valore interpolato			
	se h ≥ 2 h _{ef}	20 d (τ _{Rk,ucr} /7,5) ^{0,5} ≤ 3 h _{ef}			
C _{cr,sp} [mm]	0,5 S _{cr,sp}				
Resistenza per carichi di taglio Resistenza per scalzamento dal calcestruzzo	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16
k [-]	2,0				
Spostamenti sotto condizione di servizio Carichi di trazione	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16
F_{ucr} [kN] per calcestruzzo da C20/25 a C50/60	7,7	10,0	12,6	12,6	18,3
$\delta_{0,ucr}$ [mm]	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40
$\delta_{\infty,ucr}$ [mm]	0,73				
Spostamenti sotto condizione di servizio Carichi di taglio	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16
F_{ucr} [kN] per calcestruzzo da C20/25 a C50/60	5,5	8,6	12,3	16,8	21,9
$\delta_{0,ucr}$ [mm]	2,00				
$\delta_{\infty,ucr}$ [mm]	3,00				

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA: EAD 330499-01-0601	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco	Nell'applicazione finale gli spessore dello strato di prodotto sono di circa 1÷2 mm e la maggior parte di questi prodotti sono classificati in classe A1 secondo la decisione CE 96/603/CE. Pertanto si può supporre che il materiale legante (resina sintetica o una miscela di resina sintetica e cementizia) in collegamento con l'ancoraggio di metallo, nell'uso finale dell'applicazione, non dà alcun contributo allo sviluppo del fuoco o ad un incendio completamente sviluppato e non ha alcuna influenza sul pericolo di sviluppo fumi.

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA: EAD 330499-01-0601	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Resistenza al fuoco	NPD

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA: EAD 330499-01-0601	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Qualifica per azioni sismiche	NPD

LEGENDA SIMBOLI	
d	Diametro del bullone o della parte filettata
d ₀	Diametro del foro
d _{fix}	Diametro del foro nell'oggetto da fissare
h _{ef}	Profondità effettiva di ancoraggio
h _f	Profondità del foro
h _{min}	Spessore minimo del supporto in calcestruzzo
T _{inst}	Coppia di serraggio
t _{fix}	Spessore fissabile
S _{min}	Minimo interasse
C _{min}	Minima distanza dai bordi
N _{Rk}	Resistenza caratteristica per pull-out e formazione del cono di calcestruzzo per singolo ancoraggio
γ ₂	Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'installazione dell'ancoraggio
S _{cr,Np}	Interasse per assicurare la trasmissione del carico caratteristico di pull-out per un singolo ancoraggio
C _{cr,Np}	Distanza dal bordo per assicurare la trasmissione del carico caratteristico di pull-out per un singolo ancoraggio
S _{cr,N}	Interasse per assicurare la trasmissione del carico caratteristico per formazione del cono di calcestruzzo per un singolo ancoraggio
C _{cr,N}	Distanza dal bordo per assicurare la trasmissione del carico caratteristico per formazione del cono di calcestruzzo per un singolo ancoraggio
S _{cr,sp}	Interasse per assicurare la trasmissione del carico caratteristico per splitting del calcestruzzo per un singolo ancoraggio
C _{cr,sp}	Distanza dal bordo per assicurare la trasmissione del carico caratteristico per splitting del calcestruzzo per un singolo ancoraggio
ψ _{c,ucr}	Fattore d'incremento per classi di calcestruzzo non fessurato
ψ _{c,cr}	Fattore d'incremento per classi di calcestruzzo fessurato
k	Fattore per rottura del bordo di calcestruzzo
F	Carico di servizio in calcestruzzo non fessurato (ucr) o calcestruzzo fessurato (cr)
δ ₀	Spostamento a breve termine sotto carico di servizio in calcestruzzo non fessurato (ucr) o calcestruzzo fessurato (cr)
δ _∞	Spostamento a lungo termine sotto carico di servizio in calcestruzzo non fessurato (ucr) o calcestruzzo fessurato (cr)
NPD	Prestazione non dichiarata

Regolamento REACH n°1907/2006

Spettabile cliente,

vi informiamo che la nostra azienda all'interno della catena di approvvigionamento del regolamento REACH è classificata come utilizzatore a valle di sostanze e preparati.

Relativamente al prodotto definito al punto 1 vogliamo confermarvi che esso non contiene al momento sostanze considerate SVHC sulla base dell'elenco pubblicato all'indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp.

La scheda di sicurezza del prodotto può essere richiesta al nostro ufficio tecnico: tek@bossong.com o scaricabile dal nostro sito internet www.bossong.com.

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:**

Nome e funzione	Luogo e data del rilascio	Firma
Andrea Taddei Direttore Generale	Grassobbio (Bg) - Italia 29.04.2024	